

GLUDAN 5934-

Produktbeschreibung

GLUDAN 5934- ist ein wässriger Dispersionsleim, der vorrangig in der Papierindustrie angewendet wird. Das Produkt eignet sich für die Verklebung verschiedener Papiersorten und zur Herstellung von Ordnern, Papiersäcken, Faltschachteln, Kartonagen und Wellkartons.

GLUDAN 5934- ist ein Spezialprodukt für Materialien mit einer schwierigen Oberflächenstruktur und eignet sich zur Verklebung von oberflächenbehandelten PE- und PP-beschichteten sowie lackierten Materialien. Außerdem eignet sich das Produkt zur Verklebung von vorbehandelten PE-/PP-Folien mit Papier und Karton.

GLUDAN 5934- hat eine gute Nassklebrigkeit und kann für Düsen-, Walzen-, Rad- und Klischeeauftrag verwendet werden.

Lagerung

Das Produkt ist frostempfindlich und sollte Temperaturen unter 5°C nicht ausgesetzt werden. Wir empfehlen vor Gebrauch den Leim umzurühren.

Haltbarkeit: 6 Monate in original verschlossenen Gebinden bei 5-25 °C.

Verpackung

Kanister 5 kg, Eimer 20/30 kg, Fass 120/150 kg, Container 600/1000 kg, Glubox 600/1000 kg

Zulassung

Das Produkt ist hergestellt aus Rohstoffen, die nach US FDA 21 CFR §175.105 (Adhesives) für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen sind.

Weitere Hinweise

In unseren technischen Merkblättern stellen wir Informationen über unsere Leime zur Verfügung, die wir in der Entwicklung, in eigenen Versuchen und in praktischen Erfahrungen gesammelt haben.

Die in diesem Merkblatt gegebenen Empfehlungen erfordern, wegen der durch uns nicht beeinflussbaren Faktoren während der Verarbeitung des Produktes, eigene Prüfungen und Versuche. Es ist vor Beginn Ihrer Produktion die Durchführung umfassender Tests erforderlich, ob die von uns gelieferten Produkte Ihren vorausgesetzten Anforderungen genügen. Die Eignung und Verwendbarkeit unserer Leime ist nur auf Grund Ihrer praktischen Untersuchung feststellbar, welche Sie eigenverantwortlich durchzuführen haben. Dies gilt auch für den Fall, dass Sie im Laufe des Produktprozesses andere Werkstoffe verwenden.

Produktdaten

Typische Allgemeine Daten	
Polymerbasis	VAE
Farbe	weiß-Einfärbung nach Wunsch möglich
pH-Wert	4-6
Arbeitstemperatur	15-25 °C
Frostbeständigkeit	vor Frost schützen

Spezifikationen			
Leimtyp*	Viskosität $\pm 10\%$ [mPa·s] (Spindel/Geschwindigkeit) Brookfield RVT, 20 °C	Feststoffgehalt ± 2 [%]	Dichte $\pm 0,02$ [g/cm ³]
5934-500	500 (3/20)	51	1.060
5934-1000	1000 (3/20)	52	1.060
5934-1500	1500 (3/20)	53	1.060
5934-2000	2000 (4/20)	54	1.065
5934-2500	2500 (4/20)	54	1.065
5934-3000	3000 (4/20)	55	1.065
5934-3500	3500 (4/20)	56	1.065
5934-4500	4500 (4/20)	56	1.070
5934-5500	5500 (4/20)	57	1.070
5934-6000	6000 (4/20)	57	1.070
5934-6500	6500 (4/20)	57	1.070
5934-7000	7000 (4/20)	57	1.070
5934-8000	8000 (4/20)	58	1.075
5934-15000	15000 (5/20)	60	-

* **Weitere Leimtypen mit anderer Viskosität sind nach Wunsch möglich.
Für weitere Informationen bitte wenden Sie sich an den zuständigen
Außendienstmitarbeiter oder Labor.**